

Polipropileno H 502HC

Subfamília:

Homopolímero

Descrição:

O H 502HC é um homopolímero de baixo índice de fluidez especialmente desenhado para aplicações que necessitam elevadíssima rigidez/tenacidade com boa processabilidade. Este produto apresenta excelente resistência química e propriedades de barreira.

Aplicações:

Peças injetadas de elevada rigidez; Eletrodomésticos; Copos e pratos descartáveis; Peças de elevada rigidez; Embalagens para envase a quente.

Processo:

Moldagem por Injeção

Termoformagem

Propriedades de Controle:

	Método ASTM	Unidades	Valores
Índice de Fluidez (230/2,16)	D 1238	g/10 min	3,3

Propriedades Típicas^a:

	Método ASTM	Unidades	Valores
Densidade	D 792	g/cm ³	0,905
Módulo de Flexão Secante a 1%	D 790	GPa	2,1
Resistência à Tração no Escoamento	D 638	MPa	39
Alongamento no Escoamento	D 638	%	7
Dureza Rockwell (Escala R)	D 785	-	110
Resistência ao Impacto Izod a 23°C	D 256	J/m	21
Temperatura de Deflexão Térmica a 0,455 MPa	D 648	°C	130
Temperatura de Deflexão Térmica a 1,820 MPa	D 648	°C	68
Temperatura de Amolecimento Vicat a 10 N	D 1525	°C	160
Opacidade ^b	D 1003	%	46

a) Ensaios em corpo de prova moldado por injeção conforme ASTM D 4101

Observações Finais:

- Esta resina atende à regulamentação FDA (*Food and Drug Administration*) para polímeros olefinicos do CFR 21 seção 177.1520, vigente na data de publicação desta especificação. Os aditivos presentes são sancionados por regulamentação apropriada do FDA.
- As informações aqui contidas são dadas de boa fé, indicando valores típicos obtidos em nossos laboratórios, não devendo ser consideradas como absolutas ou como garantia. Apenas as propriedades e os valores que constam do certificado de qualidade devem ser considerados como garantia do produto.
- Em algumas aplicações a Braskem tem desenvolvido resinas *tailor-made* para alcançar características específicas.
- Em caso de dúvida na utilização ou para discutir outras aplicações, entre em contato com a Área de Serviços Técnicos.
- Para informações de segurança, manuseio, proteção individual, primeiros socorros e disposição de resíduos, consultar a FISPQ – Folha de Informações de Segurança de Produtos Químicos. Número de registro no CAS: 9003-07-0.
- Os valores constantes nesse documento poderão sofrer alterações sem comunicação prévia da Braskem.
- A Braskem não recomenda o uso desse produto para fabricação de embalagens, peças ou qualquer outro tipo de produto, que será utilizado para o armazenamento ou contato com soluções parenterais ou que terá qualquer tipo de contato interno com o corpo humano.
- Esta resina não contém a substância Bisfenol A (BPA, CAS#80-05-7) em sua composição.