

Polipropileno H 605

Subfamília:

Homopolímero

Descrição:

O H 605 é uma resina de polipropileno de baixo índice de fluidez e aditivada para obter elevada transparência. Essa resina é indicada para extrusão geral e chapas para termoformagem. Apresenta ótima processabilidade e produtividade, ótimo balanço de rigidez/impacto, elevada resistência do fundido, ótima transparência e brilho e baixa transferência de odor e sabor.

Aplicações:

Embalagens transparentes para alimentos, cosméticos, produtos de higiene e limpeza; Chapas planas e corrugadas para pastas escolares e de escritório.

Processo:

Termoformagem

Extrusão Geral

Propriedades de Controle:

	Método ASTM	Unidades	Valores
Índice de Fluidez (230°C/2,16 kg)	D 1238	g/10 min	2,1

Propriedades Típicas^a:

	Método ASTM	Unidades	Valores
Densidade	D 792	g/cm ³	0,905
Módulo de Flexão Secante a 1%	D 790	MPa	1500
Resistência à Tração no Escoamento	D 638	MPa	34
Alongamento no Escoamento	D 638	%	9
Dureza Rockwell (Escala R)	D 785	-	103
Resistência ao Impacto Izod a 23°C	D 256	J/m	50
Temperatura de Deflexão Térmica a 1,820 MPa	D 648	°C	57
Temperatura de Deflexão Térmica a 0,455 MPa	D 648	°C	112
Temperatura de Amolecimento Vicat a 10 N	D 1525	°C	155
Opacidade ^b	D 1003	%	36

a) Ensaios em corpo de prova moldado por injeção conforme ASTM D 4101; b) Em placa de 1 mm de espessura

Observações Finais:

- Esta resina atende à regulamentação FDA (*Food and Drug Administration*) para polímeros olefinicos do CFR 21 seção 177.1520, vigente na data de publicação desta especificação. Os aditivos presentes são sancionados por regulamentação apropriada do FDA.
- As informações aqui contidas são dadas de boa fé, indicando valores típicos obtidos em nossos laboratórios, não devendo ser consideradas como absolutas ou como garantia. Apenas as propriedades e os valores que constam do certificado de qualidade devem ser considerados como garantia do produto.
- Em algumas aplicações a Braskem tem desenvolvido resinas *tailor-made* para alcançar características específicas.
- Em caso de dúvida na utilização ou para discutir outras aplicações, entre em contato com a Área de Serviços Técnicos.
- Para informações de segurança, manuseio, proteção individual, primeiros socorros e disposição de resíduos, consultar a FISPQ – Folha de Informações de Segurança de Produtos Químicos. Número de registro no CAS: 9003-07-0
- Os valores constantes nesse documento poderão sofrer alterações sem comunicação prévia da Braskem.
- A Braskem não recomenda o uso desse produto para fabricação de embalagens, peças ou qualquer outro tipo de produto, que será utilizado para o armazenamento ou contato com soluções parenterais ou que terá qualquer tipo de contato interno com o corpo humano.
- Esta resina não contém a substância Bisfenol A (BPA, CAS#80-05-7) em sua composição.